



Relatório de Ensaio

LCOR – FG 204 Rev 05
Laboratório de Corrosão e Proteção Superficial



Orç. Nº 0272/23

Cliente: BRASTEC SERVICOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE CROMO DURO LTDA
Endereço: Rua dos Limoeiros, 41 - Santa Fé - Caxias do Sul/RS - CEP 95045-240
Contato: Tailise Gomes da Silva Tel: (54) 3698-0169
E-mail: financeiro@brastecrs.ind.br
Natureza do Trabalho: **Exposição à Névoa Salina Acética durante 80 horas.**

Data: 01/11/2023

1. Identificação da amostra

Uma amostra, representada por uma peça, identificada neste laboratório como **LCOR 0657/2023** e, pelo cliente como: **Pino para guindaste.**

2. Período de realização do ensaio

Data de recebimento da amostra: 24/10/2023
Data de início do ensaio: 27/10/2023
Data de término do ensaio: 30/10/2023

3. Condições do ensaio

O ensaio de névoa salina acética foi conduzido em uma câmara fechada da marca Bass, modelo USX-6000/2009, identificada como CC, conforme o item 5.2.3 da norma **ISO 9227:2017(E)**, observando as seguintes condições consideradas críticas:

Tempo de ensaio: 80 horas
Pressão (constante) do ejetor: 0,7 kgf/cm² a 1,7 kgf/cm²
Temperatura da câmara: 35°C ± 2°C
Solução de cloreto de sódio: 50 g/L ± 5g/L
Faixa de pH: 3,1 a 3,3 (ajustada pela adição de ácido acético à solução de cloreto de sódio)
Volume névoa coletada: 1,5 mL/h ± 0,5 mL/h
Posição da amostra: apoiada em ângulo de 20° ± 5° em relação à vertical.
Preparação da amostra: a limpeza foi realizada com álcool etílico e a proteção de bordas foi procedida com fita isolante.

4. Resultados do Ensaio de Névoa Salina Acética

As avaliações foram feitas a olho nu. A condição inicial da amostra e quaisquer alterações visuais apresentadas em relação à condição inicial, como o aparecimento e evolução de corrosão branca, corrosão vermelha, corrosão verde, manchas, empolamento, entre outros, são descritas no Quadro 1.

Quadro 1 – Aspecto da amostra LCOR 0657/2023

1. **Características iniciais da amostra:** nas Figuras 1a e 1b visualiza-se o aspecto inicial da amostra.



Figura 1a



Figura 1b

2. **Após 80 horas de ensaio:** sem alteração visual em relação à condição inicial, conforme Figuras 2a e 2b.



Figura 2a



Figura 2b

OBSERVAÇÕES:

Os resultados contidos neste documento tem significação restrita e se aplicam somente à(s) amostra(s) ensaiada(s).

O Relatório de Ensaio não pode ser reproduzido sem a aprovação do laboratório, exceto se for reproduzido na íntegra.

A amostragem é responsabilidade do cliente.

O(s) ensaio(s) foi(foram) realizado(s) nas instalações permanentes do Laboratório.

A(s) amostra(s) ensaiada(s) permanecerá(ão) à disposição do cliente por um período de 30 dias consecutivos a contar da data de emissão do relatório. Após este período a(s) amostra(s) será(ão) descartada(s).



Relatório de Ensaio

LCOR – FG 204 Rev 05
Laboratório de Corrosão e Proteção Superficial



Orç. Nº 0272/23

Caxias do Sul, 01 de novembro de 2023.

Taís Sabedot Pertile
Eng. Química - CRQ-V 05303132
Signatário Autorizado

Código de Segurança: CF636BD1C3A7F490E8B8A5714C4C39E0